



EPOXYKOR B

FARBA EPOKSYDOWA MODYFIKOWANA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ

Kolory: Czarny

Baza: Żywica epoksydowa utwardzana poliaminą, modyfikowana.

Zastosowanie: Do gruntowania podwodnych części statków, doków, konstrukcji hydrotechnicznych, do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie.

Farbę można stosować jako samodzielne zabezpieczenie zbiorników balastowych i ściekowych, konstrukcji stalowych lub betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie

Charakterystyka: Farba odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dobrą wytrzymałością mechaniczną i elastycznością. Tworzy powłokę odporną na działanie wody i atmosfery morskiej, agresywnych czynników atmosferycznych, rozcieńczonych kwasów i zasad., benzyn i oleju napędowego

Aplikacja: Pędzel, natrysk hydrodynamiczny

Parametry natrysku hydrodynamicznego:

- kąt natrysku 40-90°
- średnica dyszy 0,48-063 mm
- ciśnienie 500-700 kPa

Przygotowanie podłoża: Powierzchnię stalową oczyścić do klasy czystości Sa 2 ½ zgodnie z PN-EN ISO 8501-1:2008 podłoże przygotowane do malowania powinno być suche, pozbawione soli, tłuszczu i innych zanieczyszczeń

Powierzchnia betonu po min. 4 tygodniach dojrzewania, powinna być sucha, pozbawiona soli, tłuszczu i kurzu. .

Rozcieńczanie: Rozcieńczalnikiem do wyrobów epoksydowych produkcji MALCHEM (max. 5 %).

Przygotowanie farby:

Składnik I farby dokładnie wymieszać, a następnie zmieszać ze składnikiem II (utwardzacz 521) w proporcji:

	wagowo	objętościowo
Składnik I	100	100
Składnik II	13,2	21

Farba jest gotowa do użycia po upływie 20 minut (w temp. 20+/-2°C). Czas przydatności mieszaniny do użycia 4 h (w temp. 20+/-2°C)

Warunki podczas prac malarskich:

- minimalna temp. podłoża 0°C, musi być wyższa od punktu rosy o co najmniej 3°C
- maksymalna względna wilgotność powietrza 90%
- dobra wentylacja na stanowisku pracy

Zalecana ilość warstw: 2- 4, jako samodzielne zabezpieczenie zaleca się nakładanie 3 warstw: 3x 170µm.

Wybrane parametry techniczne mieszaniny:

gęstość, g/cm ³ , (około)	1,46
zawartość rozpuszczalników, % wag	24
zawartość substancji nietlotnych, % obj.	70
temperatura zapłonu, °C, nie mniej niż	24
krycie jakościowe	I
zalecana grubość pojedynczej warstwy, µm ("na mokro")	170
grubość powłoki, µm ("na sucho")	120
zużycie teoretyczne, dm ³ /m ²	0,17
zużycie teoretyczne, kg /m ²	0,25

Informacja techniczna



MALCHEM
FARBY ANTYKOROZYJNE

Data aktualizacji: 2009-12-08

Czas wysychania (w temp. 20+/-2°C i wilgotności względnej 55+/-5%)

- stopień 1 (pyłosuchość), h	3
- stopień 3, max h	24
- pełne utwardzenie, dni	7-14
do nałożenia kolejnych warstw	
- minimalny, h	12
- maksymalny, dni	14

Podane parametry mogą ulec zmianie wraz ze zmianą warunków otoczenia, ilości i grubości warstw.

Przechowywanie: W zamkniętych pojemnikach z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Norma: PN-C-81916:2001. Wyrób powinien odpowiadać wymaganiom normy przez 6 mies. od daty produkcji.

Atest higieniczny: HK/B/1271/02/2006.

Uwagi: Farba zawiera substancje szkodliwe, w czasie aplikacji i schnięcia powłoki wydzielają się palne i szkodliwe dla zdrowia substancje chemiczne. Należy unikać wdychania par oraz kontaktu farby z oczami i skórą. Szczegółowe informacje zostały zawarte w karcie charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej.